



KOD HANDLOWY:	<b>877LT2</b>
NAZWA:	<b>LAKIER BEZBARWNY POŁYSK DO POLEROWANIA</b>
OPIS:	Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy poliuretanowy bezbarwny do drewna. Nadaje się do polerowania. Cykl lakierniczy wykonany na płycie MDF ognioodpornej klasy B-s2,d0 oklejonej kleiną naturalną z zastosowaniem podkładu bezbarwnego serii 877 w ilości do 250 g/m <sup>2</sup> oraz 877LT2 w ilości do 125 g/m <sup>2</sup> uzyskał klasę reakcji na ogień <b>C-s1,d0</b> zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.
PRZEZNACZENIE:	Wykańczanie mebli i innych elementów z drewna lub MDF, przeznaczonych do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
PODŁOŻE:	Drewno lub MDF pokryte podkładem poliuretanowym serii 877. Powierzchnia przed nakładaniem powinna być szlifowana i dokładnie odpylona.
UTWARDZACZ:	877C4 w ilości 100%.
ROZCIEŃCZALNIK:	877D1 w ilości maksymalnie do 5%.
ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI:	ok. 5 h w 20°C
SPOSÓB APLIKACJI:	Natrysk
NANIESIENIE:	100-130 g/m <sup>2</sup>
WYDAJNOŚĆ:	1 litrem mieszanki można wymalować 8-10 m <sup>2</sup> (pomijając straty).
ILOŚĆ WARSTW:	1-2 w odstępie 1-6 h
STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA: (100 g/m <sup>2</sup> w 20°C)	– pyłosuchość: po 30 min. – na dotyk: po 5-6 h – do polerowania: po 48 – 72 h (orientacyjnie) – do składowania: po 48 h
POLEROWANIE:	Przedział czasowy podatności powłoki na polerowanie zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od warunków suszenia, dlatego należy go wyznaczyć eksperymentalnie, czyli na podstawie prób.
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:	– postać: żółtawa przezroczysta ciecz – zawartość substancji nietlotnych: 56 ± 2 % – gęstość w 20°C: 1,015 ± 0,03 g/ml – czas wypływu z KF4 w 20°C: 55 ± 5 s – czas przydatności do użycia w 20°C i szczelnie zamkniętym pojemniku: 12 miesięcy
WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI:	– połysk (gloss): 100 ± 2





## KARTA TECHNICZNA

# 877LT2

Wersja nr:	2.3
Data utworzenia:	26.10.2010
Data weryfikacji:	14.04.2015
Strona:	2 z 2

Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii. Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą najlepszą i aktualną wiedzę. Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela [www.877line.pl](http://www.877line.pl).



AMICUS

Al. Jerozolimskie 83/31, 02-001 Warszawa

Tel./fax: (22) 629 59 62; (59) 863 41 68; e-mail: [amicus@877line.pl](mailto:amicus@877line.pl); [www.877line.pl](http://www.877line.pl)