



KOD HANDLOWY:	877LT305V
NAZWA:	LAKIER POLIURETANOWY BEZBARWNY, POŁYSK
OPIS:	Lakier poliuretanowy bezbarwny o dobrej rozlewności i wypełnieniu. Zalecany również do aplikacji w pionie. Powłoka wykazuje wysoką odporność na zarysowania oraz dobrą odporność na żółknięcie. Powłokę można polerować.
PRZEZNACZENIE:	Meble i inne elementy z drewna użytkowane wewnątrz pomieszczeń.
PODŁOŻE:	Drewno pokryte bezbarwnym podkładem poliuretanowym lub poliestrowym lub utwardzonym promieniowaniem UV. Powierzchnia przed nakładaniem powinna być dokładnie wyszlifowana, odpylona i oczyszczona.
UTWARDZACZ:	877C305S w ilości 100% wagowych lub objętościowych.
ROZCIEŃCZALNIK:	877D1 lub 877D2 w ilości 10-20%.
ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI:	ok. 3 h w 20°C
SPOSÓB APLIKACJI:	Natrysk pneumatyczny, airmix lub airless.
WARUNKI APLIKACJI:	Temperatura: 15 – 25°C Wilgotność powietrza: 50 – 70%.
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none">– Lakier należy nakładać po co najmniej 24 h od nałożenia ostatniej warstwy podkładu.– Aby uzyskać powłokę bez wad zaleca się nanosić produkt w otoczeniu pozbawionym pyłów.– Natrysk wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
NANIESIENIE:	140 – 160 g/m ²
ILOŚĆ WARSTW:	1– 2 w odstępie 24 h ze szlifowaniem.
STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA: (140 g/m ² w 25°C)	<ul style="list-style-type: none">– pyłosuchość: po 2 h– na dotyk: po 4 h– do polerowania: po 24 - 48 h (orientacyjnie)– do składowania: po 24 h
POLEROWANIE:	Przedział czasowy podatności powłoki na polerowanie zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od warunków suszenia, dlatego należy go wyznaczyć eksperymentalnie, czyli na podstawie prób.
PRZECHOWYWANIE:	Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach w temperaturze od 5 do max. 35°C.





KARTA TECHNICZNA

877LT305V

Wersja nr: 1.1
Data utworzenia: 25.04.2014
Data weryfikacji: 02.04.2015
Strona: 2 z 2

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:	–	postać	transparentna ciecz
	–	zawartość substancji nietlotnych	58 ± 2 %
	–	gęstość w 25°C	1,03 ± 0,05 g/ml
	–	czas wypływu z KF4 w 20°C	45 ± 10 s
	–	czas przydatności do użycia w 20°C i szczelnie zamkniętym pojemniku	12 miesięcy

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI:	–	połysk (gloss) pod kątem 60°:	95 ± 5
----------------------	---	-------------------------------	--------

Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii. Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą najlepszą i aktualną wiedzę.

Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela www.877line.pl.



AMICUS

Al. Jerozolimskie 83/31, 02-001 Warszawa

Tel./fax: (22) 629 59 62; (59) 863 41 68; e-mail: amicus@877line.pl; www.877line.pl