



KODY HANDLOWE:	U / ... / 877LB8	
NAZWA:	LAKIER NAWIERZCHNIOWY PIGMENTOWANY KOLOR, POŁYSK	
OPIS:	Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy poliuretanowy, określonego koloru do MDF lub drewna o bardzo dobrej rozlewności. Powłokę można polerować. Wykazuje wysoką odporność na zarysowania i uderzenia. Lakier dostępny w dowolnym kolorze pastelowym z palety kolorów RAL, NCS i innych.	
PRZEZNACZENIE:	Wykańczanie mebli i innych elementów z MDF lub drewna, przeznaczonych do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.	
PODŁOŻE:	MDF lub drewno pokryte podkładem poliuretanowym serii 877. Powierzchnia przed nakładaniem powinna być szlifowana i dokładnie odpylona.	
UTWARDZACZ:	877C8 w ilości 70% wagowych lub 100% objętościowych.	
ROZCIEŃCZALNIK:	877D2 w ilości 10-20%.	
UWAGA:	Przed przygotowaniem mieszanki produkt należy dokładnie wymieszać, aby na dnie pojemnika nie pozostał żaden osad. Pozostawienie nawet niewielkiego osadu może spowodować obniżenie zdolności krycia i/lub zmianę koloru.	
ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI:	ok. 5 h w 20°C	
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none">– Produkt przed zastosowaniem należy sprawdzić pod względem zgodności z kolorem referencyjnym. Należy tego dokonać nanosząc mieszankę lakierniczą na kartę Leneta lub element próbny. Kolory należy porównać po czasie nie mniejszym niż 24 h od nałożenia powłoki.– AMICUS nie rozpatruje reklamacji dotyczących niezgodności koloru zgłoszonych po zakończeniu prac malarskich.	
SPOSÓB APLIKACJI:	Natrysk	
NANIESIENIE:	100-150 g/m ²	
ILOŚĆ WARSTW:	1-2 w odstępie 1-4 h	
STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA: (100 g/m ² w 20°C)	<ul style="list-style-type: none">– pyłosuchość:– na dotyk:– do polerowania:– do składowania:	<ul style="list-style-type: none">po 25 min.po 6 hpo 3 dniachpo 3 dniach





PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

– postać	ciecz określonego koloru
– zawartość substancji nietłoch	70 ± 2 %
– gęstość w 20°C	1,30 ± 0,05 g/ml
– czas wypływu z KF4 w 20°C	200 ± 5 s
– czas wypływu z KF6 w 20°C	70 ± 5 s
– czas przydatności do użycia w 20°C i szczelnie zamkniętym pojemniku	6 miesięcy

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI:

– połysk (gloss) bez polerowania	95 ± 2
– połysk (gloss) po polerowaniu	100 ± 2

Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii. Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą najlepszą i aktualną wiedzę. Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela www.877line.pl.

