



KODY HANDLOWE:	<b>U / ... / 877LT8</b>	
NAZWA:	<b>LAKIER NAWIERZCHNIOWY PIGMENTOWANY KOLOR, POŁYSK</b>	
OPIS:	Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy poliuretanowy, określonego koloru do MDF lub drewna o bardzo dobrej rozlewności. Powłokę można polerować. Wykazuje wysoką odporność na zarysowania i uderzenia. Lakier dostępny w dowolnym kolorze intensywnym z palety kolorów RAL, NCS i innych.	
PRZEZNACZENIE:	Wykańczanie mebli i innych elementów z MDF lub drewna, przeznaczonych do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.	
PODŁOŻE:	MDF lub drewno pokryte podkładem poliuretanowym serii 877. Powierzchnia przed nakładaniem powinna być szlifowana i dokładnie odpylona.	
UTWARDZACZ:	877C8 w ilości 70% wagowych lub 100% objętościowych.	
ROZCIEŃCZALNIK:	877D2 w ilości 10-20%.	
UWAGA:	Przed przygotowaniem mieszanki produkt należy dokładnie wymieszać, aby na dnie pojemnika nie pozostał żaden osad. Pozostawienie nawet niewielkiego osadu może spowodować obniżenie zdolności krycia i/lub zmianę koloru.	
ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI:	ok. 5 h w 20°C	
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"><li>– Produkt przed zastosowaniem należy sprawdzić pod względem zgodności z kolorem referencyjnym. Należy tego dokonać nanosząc mieszankę lakierniczą na kartę Leneta lub element próbny. Kolory należy porównać po czasie nie mniejszym niż 24 h od nałożenia powłoki.</li><li>– AMICUS nie rozpatruje reklamacji dotyczących niezgodności koloru zgłoszonych po zakończeniu prac malarskich.</li></ul>	
SPOSÓB APLIKACJI:	Natrysk	
NANIESIENIE:	100-150 g/m <sup>2</sup>	
ILOŚĆ WARSTW:	1-2 w odstępie 1-4 h	
STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA: (100 g/m <sup>2</sup> w 20°C)	<ul style="list-style-type: none"><li>– pyłosuchość:</li><li>– na dotyk:</li><li>– do polerowania:</li><li>– do składowania:</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>po 25 min.</li><li>po 6 h</li><li>po 3 dniach</li><li>po 3 dniach</li></ul>





**PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach.

**WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:**

– postać	ciecz określonego koloru
– zawartość substancji nietlotnych	63 ± 5 %
– gęstość w 20°C	1,05 ± 0,05 g/ml
– czas wypływu z KF6 w 20°C	80 ± 5 s
– czas przydatności do użycia w 20°C i szczelnie zamkniętym pojemniku	6 miesięcy

**WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI:**

– połysk (gloss) bez polerowania	95 ± 2
– połysk (gloss) po polerowaniu	100 ± 2

Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii. Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą najlepszą i aktualną wiedzę.

Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela [www.877line.pl](http://www.877line.pl).

