



KOD HANDLOWY:	877OB1G25
NAZWA:	LAKIER POLIURETANOWY NAWIERZCHNIOWY, BIAŁY, MAT
OPIS:	Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy poliuretanowy biały do MDF lub drewna o dobrej rozlewności i zdolności krycia oraz odporności na żółknięcie.
PRZEZNACZENIE:	Wykańczanie mebli i innych elementów z MDF lub drewna, przeznaczonych do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
PODŁOŻE:	MDF lub drewno pokryte podkładem poliuretanowym serii 877. Powierzchnia przed nakładaniem powinna być szlifowana i dokładnie odpylona.
UTWARDZACZ:	877C5 w ilości 50% wagowych lub 60% objętościowych.
ROZCIĘNCZALNIK:	877D1 w ilości 10-20%.
UWAGA:	Przed przygotowaniem mieszanki produkt należy dokładnie wymieszać, aby na dnie pojemnika nie pozostał żaden osad.
ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI:	ok. 3 h w 20°C
SPOSÓB APLIKACJI:	Natrysk
NANIESIENIE:	100-150 g/m ²
ILOŚĆ WARSTW:	1–2 w odstępie 1-4 h
STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA: (100 g/m ² w 20°C)	– pyłosuchość: po 10 min. – na dotyk: po 30 min. – do składowania: po 4 h
SUSZENIE WYMUSZONE: (100 g/m ² w 50°C)	– odgazowanie (flash off): 15 min. – suszenie w temp. 50°C: 60 min. – chłodzenie: 15 min.
PRZECHOWYWANIE:	Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach.
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:	– postać: biała ciecz – zawartość substancji nietlotnych: 63 ± 2 % – gęstość w 20°C: 1,260 ± 0,03 g/ml – czas wypływu z KF6 w 20°C: 130 ± 5 s – czas przydatności do użycia: 12 miesięcy w 20°C i szczelnie zamkniętym pojemniku
WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI:	– połysk (gloss) pod kątem 60°: 25 ± 2





KARTA TECHNICZNA

877OB1G25

Wersja nr:	2.1
Data utworzenia:	26.10.2010
Data weryfikacji:	09.04.2014
Strona:	2 z 2

Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii. Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą najlepszą i aktualną wiedzę.

Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela www.877line.pl.



AMICUS

Al. Jerozolimskie 83/31, 02-001 Warszawa

Tel./fax: (22) 629 59 62; (59) 863 41 68; e-mail: amicus@877line.pl; www.877line.pl