



KOD HANDLOWY:	<b>877OT9G25</b>
NAZWA:	<b>BAZA DO KOLORÓW BEZBARWNA, MAT</b>
OPIS:	Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy poliuretanowy bezbarwny, dobrze kryjący. Powłoka jest przyjemna w dotyku, wykazuje wysoką elastyczność oraz odporność na żółknięcie i zarysowania. Lakier dostępny jako pigmentowany w dowolnym kolorze intensywnym z palety kolorów RAL, NCS i innych.
PRZEZNACZENIE:	Wykańczanie mebli i innych elementów z drewna lub MDF, przeznaczonych do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
PODŁOŻE:	Drewno lub MDF pokryte podkładem poliuretanowym serii 877. Powierzchnia przed nakładaniem powinna być szlifowana i dokładnie odpylona.
UTWARDZACZ:	877C9 w ilości 50% wagowych lub 70% objętościowych.
ROZCIEŃCZALNIK:	877D2 w ilości 10-20%.
UWAGA:	Przed przygotowaniem mieszanki produkt należy dokładnie wymieszać, aby na dnie pojemnika nie pozostał żaden osad.
ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI:	ok. 3 h w 20°C
SPOSÓB APLIKACJI:	Natrysk
NANIESIENIE:	100-150 g/m <sup>2</sup>
ILOŚĆ WARSTW:	1–2 w odstępie 1-4 h
STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA: (100 g/m <sup>2</sup> w 20°C)	– pyłosuchość: po 10 min. – na dotyk: po 30 min. – do składowania: po 4 h
SUSZENIE WYMUSZONE: (100 g/m <sup>2</sup> w 50°C)	– odgazowanie (flash off): 15 min. – suszenie w temp. 50°C: 60 min. – chłodzenie: 15 min.
PRZECHOWYWANIE:	Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach.
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:	– postać: ciecz bezbarwna – zawartość substancji nietlotnych: 47 ± 2 % – gęstość w 20°C: 0,99 ± 0,05 g/ml – czas wypływu z KF4 w 20°C: 130 ± 5 s – czas przydatności do użycia: 12 miesięcy w 20°C i szczelnie zamkniętym pojemniku





## KARTA TECHNICZNA

# 8770T9G25

Wersja nr:	2
Data utworzenia:	29.10.2010
Data weryfikacji:	09.04.2014
Strona:	2 z 2

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI: – połysk (gloss)

25 ± 2

Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii. Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą najlepszą i aktualną wiedzę. Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela [www.877line.pl](http://www.877line.pl).



AMICUS

Al. Jerozolimskie 83/31, 02-001 Warszawa

Tel./fax: (22) 629 59 62; (59) 863 41 68; e-mail: [amicus@877line.pl](mailto:amicus@877line.pl); [www.877line.pl](http://www.877line.pl)